

MOUSSE PUR H75-T COMP. A

Description :

Est une mousse polyuréthane de structure à 2 composants. A utiliser toujours en combinaison avec le composant B. Après durcissement, on obtient une mousse à structure cellulaire fermée et avec formation de peau et une densité de 75 kg/m³. Ne contient pas de CFK. Résistant aux produits chimiques et acides dilués.

Emballage disponible : 0.7, 3.5, 10 et 200 kg.

Application:

Pour le remplissage des espaces creux ou des formes, pour p.ex. des bateaux, des formes en relief, des figures et des modèles. Le H75 permet de faire des imitations de bois si on le verse dans une forme de silicones. Grâce à sa structure cellulaire fermée, le H75 résiste à l'eau, peut être repeint et appliqué d'enduit, collé, cloué et vissé. Peut être coloré avec 5% de pigment PUR.

Attention : ne donne pas une couleur homogène. En exposant au soleil, le matériel se décolore.

Données de livraison:

Couleur	jaune/incolore
Viscosité	250 mPa/s
Poids spécifique	± 1,0 gr/.cm ³
Conservation	6 mois en emballage fermé
Consistance	liquide

Données techniques:

Consommation	75kg/m ³
Shore	pas d'application

Mise en œuvre:

Mélangez les composants séparément d'une manière profonde.

Mélangez les 2 composants dans une proportion d'unité de poids de 100/145. Versez dans une forme ou un espace à remplir.

Temps de vie en pot : 60 sec. Expansion : ± 13 x le volume original. Sec après 15 min.

Démoulage après 20 min. Durcissement total après 12 heures.

Température de traitement: 20-25°C.

Stockez la mousse entre 10 et 25°C (sensible au gel).

Pour mélanger, utilisez un mélangeur mécanique. Comme produit de démoulage, nous recommandons APW.

Sécurité:

Des vêtements et des gants de protection sont recommandés. Evitez un contact prolongé avec la peau.

Nettoyez les outils avec le nettoyant M et les mains avec le nettoyant Slig (savon Stockhausen).

Attention : emballage peut être sous pression.

Toutes les informations et recommandations sont exactes au stade actuel de nos connaissances.
Elles n'impliquent aucune responsabilité, ni garantie de notre part.