MOUSSE PUR H 400 COMPOSANT A

Description:
Une mousse à deux composants de structure polyuréthane. S'utilise toujours en combinaison avec le composant B. Après durcissement on obtient une mousse dure avec une structure cellulaire fermée et une densité de 400 kg/m³. Ne contient pas de CFC. Résistante contre des produits chimiques et des acides dilués. En emballage de 1 kg, de 10 kg et de 200 kg.

Application:
Pour le remplissage des espaces creux, p.e. dans les bateaux ou les réfrigérateurs. S'utilise surtout dans le secteur orthopédique pour la fabrication des prototypes et des formes pour chaussures. Grâce à la structure cellulaire fermée, la mousse résiste à l'eau, elle est apte à être clouée et vissée. La mousse peut être colorée avec 5% de pigment PU. (Attention: ne donne pas une couleur homogène).

Données de livraison:

Couleur :	**ambre foncé**
Viscosité :	**250 mPa's**
Poids spécifique:	**ca.1,22 gr / cm³**
Conservation:	**6 mois dans un conditionnement fermé**
Consistance:	**liquide**

Données techniques:

Consommation:	**400 kg/m3**
Shore:	**pas d'application**

Mise en oeuvre:
Mélangez les deux composants dans une proportion de 100:100 unités de poids et versez le mélange dans une forme ou un espace. La durée de vie en pot: 60 secondes. Le volume dilaté est environ 2,5 fois le volume original. Sec après 15 minutes. Vous pouvez démouler après 20 minutes. Durcissement total après 12 heures. Température de mise en oeuvre: 18°C- 22 °C. Stocker de 10°C à 25 °C. Pour mélanger, utilisez de préférence un mélangeur mécanique. Comme coating de protection vous pouvez utiliser notre Protoflex ou inmoldcoating. Comme agent de démoulage nous advisons le cire APW.

Sécurité
Munissez-vous toujours de vêtements de protection et de gants. Evitez le contact prolongé avec la peau. Attention : l'emballage pourrait se trouver sous pression. Détergent pour outils : acétone ou nettoyant M. Pour les mains : nettoyant pour les mains Slig.

Toutes les informations et recommandations sont exactes au stade actuel de nos connaissances. Elles n'impliquent aucune responsabilité, ni garantie de notre part.

VOSSCHEMIE Polyester De Moor bvba

Mechelsesteenweg 303
2500 LIER

Tel : 03/489.28.28
Fax: 03/488.19.27

Web-site: www.vosschemie.be
Adresse E-mail: info@vosschemie.be